

## Trumpinimo kablys X-041 G100



### Produkto informacija

**Bendra informacija:** Bent 25% didesnis RDA nei tradicinių G80 produktų. Bandymai atlikti pagal DIN PAS 1061 ir ASTM A952 / A 952M. Bandymo apkrova 2,5 x RDA, su kiekvienos pagamintos partijos sertifikatu. Nuovargio bandymas įvertintas naudojant 20 000 ciklų, kai apkrova 1,5 karto didesnis už RDA. Grūdinimo temperatūra mažiausiai 400 ° C. Naudojamas atraminius taškus, kurie neleidžia deformuotis grandinei, įgalina pilna RDA išnaudojimą.

**Medžiaga:** Legiruotas plienas, 10 klasė.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, Dydis, klasė, gamintojo ID, CE.

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 1677-1

**Atsargos koeficientas:** 4:1

**Klasė:** 10

Produkto kodas	Grandinė diametras mm	RDA t	A mm	B mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
402300140740	6	1,4	13	7	26	8	50	8	0,2	20
402300250740	7-8	2,5	16	10	30	9	62	10	0,3	2
402300400740	10	4	20	13	40	13	82	13	0,6	2
402300670740	13	6,7	26	16	52	16	107	17	1,4	2
402301000740	16	10	30	18	70	20	132	21	2,4	20
402301600740	20	16	40	22	73	24	148	24	4	20
402301900740	22	19	42	24	86	26	166	26	5	20
402302650740	26	26,5	50	30	110	32	207	33	10,1	20

## Techninis eskizas

