



Atotampos



Žemės ūkis



Nerūdijantis plieno lynas ROPETEX S19

Produkto informacija

ROPETEX



[ROPETEX S19](#) yra [nerūdijančio plieno lynas](#).

Tai labai atsparus korozijai ir patvarus, puikiai tinka naudoti jūroje. S19 lynas yra labai mažai išsitemptis, todėl puikiai tinka takelažui, atramoms, valdymams ir architektūrinėms baldustradoms bei žalioms sienoms. ROPETEX S19 gali būti tiekiami su įvairias lyno atngaliais ar jungiamosios detalėmis.

Lyno konstrukcija: 1x19

Medžiaga: AISI 316 / EN 1.4401

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C up to +200°C

Standartas: EN 12385-10

except material

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,74

Produkto kodas	Lyno Ø	Tensile strength N/mm ²	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	Pristatymo laikas
108100101620018	1	1 570	Nerūdijantis	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49	20
108100131620018	1,25	1 570	Nerūdijantis	S	1,29	0,91	No-Lube	0,74	20
108100151620018	1,5	1 570	Nerūdijantis	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09	20
108100201620018	2	1 570	Nerūdijantis	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94	20
108100251620018	2,5	1 570	Nerūdijantis	S	5,16	3,65	No-Lube	3,03	20
108100301620018	3	1 570	Nerūdijantis	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37	20
108100401620018	4	1 570	Nerūdijantis	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76	20
108100501620018	5	1 570	Nerūdijantis	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1	20
108100601620018	6	1 570	Nerūdijantis	S	29,7	21	No-Lube	17,5	20
108100701620018	7	1 570	Nerūdijantis	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8	20
108100801620018	8	1 570	Nerūdijantis	S	52,8	37,4	No-Lube	31	20
108101001620018	10	1 570	Nerūdijantis	S	82,6	58,4	No-Lube	48,5	20